



OROPRO TOTAL

PINTURA ACRÍLICA

OROPRO TOTAL es una pintura al agua mate lavable de máxima cubrición. Formulada a base de copolímeros acrílicos, para la decoración de interiores y exteriores con un acabado de alta calidad. Contiene conservantes, que dotan a la pintura de protección fungicida y antimoho. Producto transpirable y de excelente blancura.

Parámetros físicos

Viscosidad (Brookfield sp6 10rpm)	20000 – 28000 cpoise
Peso específico	1,57 – 1,60 g/mL
Sólidos	63%
COV	<10 g/L Valor límite (2010) según directiva 2004/42/CE (sub. cat. A/a): 30 g/L
Color	Blanco y colores
Rendimiento	8 – 11 m ² /L (150 – 200 g/m ²)
Aspecto en el envase	Líquido viscoso
Aspecto de la película seca	Acabado mate, altamente cubriente y lavable
Clasificación al fuego	B-s1,d0
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C
Brillo (60°)	<3%
Lavabilidad	Clase 2 (UNE EN 13300)

Uso del producto

Soporte	Cemento, hormigón, pladur, yeso... (no aplicar sobre cola, temple o cal)
Preparación del soporte	La superficie debe estar seca, bien fraguada, sin manchas, salitre, arenas o fisuras. Conforme a NTE-RPP-24.
Preparación del producto	No pintar por debajo de 5°C, ni con tiempo lluvioso. Homogeneizar bien el producto antes de su utilización.
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática, Pistola airless
Dilución	Hasta un 20% con agua (la primera mano)
Aplicación	Una primera mano diluida al 10-20% con agua para que penetre bien, y UNA mano de acabado sin diluir a 40 – 50 µm.
Secado/curado	Seco tacto: 30 minutos El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	4 – 6 horas
Limpieza	AGUA

Sistema recomendado

Yeso, Hormigón	Imprimación OROPRO TOTAL	Acabado OROPRO TOTAL
----------------	-----------------------------	-------------------------

Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROPRO 074	00R074XXXZZ	OROPAL	IKI COATINGS – IURENA GROUP	14.10.25	1	Todas las anteriores	1/1	ES